


### Descripción del Producto:

Producto indicado para aumentar el brillo de la pintura Lazzulac laca de nitrocelulosa. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

### Composição:

Resinas alquídicas, nitrocelulosa, solventes y aditivos.

### Catálisis y / o Dilución:



100 partes en volumen de tinta.  
40 a 50 partes en volumen de diluyente para laca de nitrocelulosa 437

### Aplicación:



Agregue del 5 al 10% de Barniz 950 (ya diluido) en tinta Lazzulac solo en la última pasada.

**Nota: No use este producto como barniz de acabado.**

### Secado:



#### Al aire a 25°C:

Polvo: 10 minutos  
Tacto: 30 minutos  
Final: 12 horas

#### En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

### Preparación de Superficie:



Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, el óxido, los aceites y los residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400. Si es necesario, nivele la superficie con masilla, lijando después del secado completo. Aplique Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas. Aplique una capa de primer sobre toda la superficie y lije después del secado completo (papel de lija de grano 320 a 600).

### Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.