

Descripción del Producto:

Preparación de superficies metálicas, con el objetivo de eliminar las porosidades y los riesgos del papel de lija para recibir los acabados Lazzuril Esmalte Sintético, Rural Line y Kem Transport Plus. Tiene secado rápido y buena resistencia a la corrosión. Fácil de usar y aplicar con excelente lijado.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

Composición:

Resinas alquídicas, cargas minerales, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:




100 partes en volumen de Primer Sintético
20 - 25 partes en volumen de diluyente para sintético 410



Aplicación:



Aplicar 3 a 4 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².




Secado:



Al aire a 25°C:
Polvo: 30 minutos
Tacto: 8 horas
Final: 24 horas
En cabina a 60°C
Final: 30 minutos

Preparación de Superficie:



Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, el óxido, los aceites y los residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400. Si es necesario, nivele la superficie con masilla, lijando después del secado completo. Aplique Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.