

Descripción del Producto:


Recomendado para la aplicación en laca acrílica metálica / perlada, para completar el acabado de doble pasada. Producto de alta concentración, que proporciona un rendimiento y propagación superiores. Tiene excelente brillo y retención de color, aumenta la resistencia a la intemperie y es fácil de pulir.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Acrílica, solventes aromáticos y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:




100 partes en volumen de Barniz 7500
200 a 250% en volumen de Thinner para Laca 450

Aplicación:



Aplicar 3 a 4 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.
Ajuste la presión de aire entre 45 a 50 lbs/plg².

Aplicar sobre:
Lazzucril Laca Acrílica



Secado:



Al aire a 25°C:


Polvo: 5 minutos
Tacto: 20 minutos para aplicación de Barniz
Final: 12 Horas

En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

**Se recomienda pulir después
de 24 horas de secado.**

Preparación de Superficie:



Desengrasar con Desoleant Solution 400 y secar con un paño limpio. En caso de manchas (suciedad), se recomienda lijar la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.