

## Descripción del Producto:


Para aplicación en base de poliéster Lazzudur y base Ultra 7000, complementando el sistema de doble capa. Ofrece alto brillo, excelente resistencia a la intemperie y secado rápido.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

## Composição:

Resina Poliuretánica, solventes aromáticos, estériles y aditivos.

## Catálisis y / o Dilución:



2 partes en volumen de Premium Plus Clearcoat Grandes Áreas  
1 parte en volumen de Endurecedor UH41

La vida útil de la mezcla es de 1 hora (25°C).



## Aplicación:




Aplicar 2 pasadas con intervalos de 5 a 20 min entre pasadas.

Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.

Ajuste la presión de aire entre 45 a 50 lbs/plg<sup>2</sup>.

### Aplicar sobre:

Lazzudur Base Poliester, Ultrabase.



## Secado:



### Al aire a 25°C:

Polvo: 30 a 40 minutos


Tacto: 2 a 3 Horas

Final: 6 Horas

### En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

## Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster, antes de aplicar el barniz desengrasar con Desoleant Solution 400 y secar con un paño limpio. En caso de manchas (suciedad), se recomienda lijar la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

## Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.