

Descripción del Producto:


Para aplicación en base de poliéster Lazzudur, Ultrabase 7000 y 9K complementando el sistema de doble capa. Ofrece alto brillo, excelente resistencia a la intemperie y secado rápido.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composição:

Resina Acrilica Poliuretánica, solventes y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



5 partes en volumen de Barniz HPC15
1 parte en volumen de Endurecedor UH80
1 parte en volumen del Thinner 454 o 455.
La vida útil de la mezcla es de 60 minutos (25°C).
Rendimiento Aproximado 8m²/L




Aplicación:



Aplicar 2 pasadas con intervalos de 5 a 7 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.
Ajuste la presión de aire entre 35 a 40 lbs/plg².

Aplicar sobre:

Lazzudur Base Poliester, Ultrabase, 9K.



Secado:




Al aire a 25°C:

Polvo: 15 a 20 minutos
Tacto: 30 a 50 minutos
Final: 90 minutos

En cabina a 60°C

Final: 10 a 15 minutos

Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster, antes de aplicar el barniz desengrasar con Desoleant Solution 400 y secar con un paño limpio. En caso de manchas (suciedad), se recomienda lijar la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.