

## Descripción del Producto:

Recomendado para la preparación de superficies, para eliminar porosidad y rasguños de lija . Posee lijado fácil y rápido, buena resistencia a la corrosión .

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

## Composición:

Resina Alquídica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, estériles y alifáticos.

## Catálisis y / o Dilución:




100 partes en volumen de Primer Universal 018  
100 a 150% del Thinner para Laca Nitrocelulosa 437



## Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.  
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.  
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg<sup>2</sup>.




## Secado:



**Al aire a 25°C:**  
Polvo: 5 a 10 minutos  
Tacto: 30 minutos  
Para lijado: 2 horas  
**En cabina a 60°C**  
Para lijado: 20 a 30 minutos

## Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

## Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.  
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.