

Descripción del Producto:

Recomendado para la preparación de superficies, para eliminar porosidad y rasguños de lija . Posee lijado fácil y rápido, buena resistencia a la corrosión .

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Alquídica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, estériles y alifáticos.

Catálisis y / o Dilución:




100 partes en volumen de Primer Ultrafill
100 a 150% del Thinner para Laca Nitrocelulosa 437



Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².




Secado:



Al aire a 25°C:
Polvo: 5 a 10 minutos
Tacto: 30 minutos
Para lijado: 2 horas
En cabina a 60°C
Para lijado: 20 a 30 minutos

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.