



Visite nuestro sitio web: www.sherwin-auto.com.br

Descripción del Producto:

Indicado para reparaciones en paragolpes, campanas de fibra de vidrio y plásticos, barandas de superficie aerodinámica, piezas de plástico en general.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Reparación rápida: resinas epoxi, solventes aromáticos / endurecedor: resinas de poliaminoamida, solventes aromáticos

Catálisis y / o Dilución:



1 parte en volumen de Reparo Rápido 00038

1 parte en volumen de Endurecedor para Reparo Rápido



Aplicación:



Corte 3 capas de la lámina de vidrio, una más ancha que la otra, con una longitud que respete el tamaño de la reparación.

Aplique la primera capa de Reparo Rápido a y luego la manta con el ancho más pequeño. Realice este proceso tres veces, con la manta en orden ascendente y termine con otra capa de Reparo Rápido.

Aplique la película de plástico y presione para eliminar las burbujas de aire, para mejorar la fusión.

No se recomienda aplicar sobre piezas de PVC.

Secado:



Al aire a 25°C:

Final: 3 horas

En cabina a 60°C

Final: 30 minutos

Preparación de Superficie:



Las superficies deben estar libres de suciedad, grasa, aceite, polvo, agentes de liberación y otras sustancias que causen una condición débil de las juntas. Se recomienda lijar piezas para mejorar la adhesión.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.