

### Descripción del Producto:

Adecuado para pintar partes del vehículo sujetas a golpes de rocas e impregnación de residuos de grasa y asfalto, como defensas, partes inferiores, puertas y costados. Tiene una excelente resistencia a la intemperie (corrosión), además de lavar y rociar con queroseno, detergentes, gasóleo, gasolina, grasas y lubricantes.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

### Composición:

Resina Acrílicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, y aditivos.

### Catálisis y / o Dilución:




Producto listo para uso. Agite bien antes de usar  
En caso de aplicaciones diluidas, use un máximo de 20% de diluyente 454.

### Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.

Después de 40 minutos de secado al aire a 25°C, se puede aplicar cualquier acabado Sherwin Williams sobre el producto. Aplicar con una distancia de 15 a 20 cm de la pieza.



Nota: usar soplete para aplicación de protector de sub carrocería.

### Secado:




#### Al aire a 25°C:

Polvo: 30 minutos  
Tacto: 2 Horas  
Final: Según el secado del producto aplicado

**En cabina a 60°C**  
No recomendado.

### Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

### Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.  
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.