

Descripción del Producto:

Masilla UV de secado monocomponente UV ultrarrápido, adecuado para reparaciones menores. Permite lijar inmediatamente después de la exposición. El UV Primer permite que el taller reduzca drásticamente el tiempo y el proceso de reparación. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Uretánica Acrilada, Epóxi, monómeros, pigmentos y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



Listo para uso

Aplicación:



Aplicar capas uniformes con celuloide o espátula.
La aplicación debe contener un máximo de 250 µm.

Secado:




Secado 1 minuto:

Irradie la superficie con luz LED UV 395 a 405 nm con una potencia óptica de al menos 0,5 W / cm². Irradie la superficie con luz UVA Mercury 357nm a 420nm - 400 a 500W.

Use protección personal adecuada para el uso de luz UV.

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario).

NOTA: Comience con papel de lija 320/360 y termine con papel de lija 400/500

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.