

Descripción del producto:


Recomendado para la preparación de superficies metálicas, especialmente para la aplicación de Ultrabase, Ultra 7000, Lazzudur Polyester, Lazzudur Polyurethane y Fleet Color Polyurethane. Posee un alto contenido de sólidos, excelente poder de relleno y un lijado rápido y sencillo. SpectraPrime ofrece control de lijado, facilitando el proceso y logrando una superficie sin irregularidades, con un acabado excelente y una adherencia óptima. SpectraPrime es un Primer Surface de uretano 2K de alta calidad que utiliza la tecnología de vanguardia Ure-Flex™ para máximo rendimiento, versatilidad y productividad. El sistema P30 ofrece 4 colores que pueden utilizarse individualmente o combinados, permitiendo la creación de una paleta de colores ilimitada.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.


Composición:

Resina de poliuretano, pigmentos orgánicos e inorgánicos, cargas minerales, disolventes aromáticos, ésteres y disolventes alifáticos.

Catálisis y / o Dilución:



4 partes en volumen de Primer P30A.
1 parte en volumen de Endurecedor H38
1 parte en volumen de Thinner 454
El tiempo de vida útil de la mezcla es de 30 minutos.



Para temperaturas inferiores a 20 °C, se recomienda el uso del diluyente Thinner 470.
Para temperaturas superiores a 30 °C, se recomienda el diluyente 490.


Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas cruzadas con intervalo de 5 a 7 minutos entre pasadas.
Pistola pulverizadora HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/plg².
Pistola pulverizadora convencional: Presión recomendada: 35 - 40 lbs/plg².
Boquilla recomendada: 1,5 - 2,0 mm

Aplicar sobre:

Wash Primer Fundo Fosfatizante, Masilla, Esmalte Original.



Secado:




Al aire a 25°C:

Polvo: 5 a 10 minutos
Al Tacto: 20 a 30 minutos
Final: 90 minutos

En cabina a 60°C

Final: 20 a 30 minutos

Preparación de la superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a pintar, removiendo partes sueltas, óxido, aceite y residuos impregnados, con la Desengrasante 400. Aplique Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase antes de usar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.
Utilizar una mascarilla respiratoria con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular o aplicar el producto.