

Descripción del Producto:

Recomendado para la preparación de superficies metálicas, especialmente para acabados como Ultrabase Ultra 7000, Luzzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano y Fleet Color Poliuretano. Posee alto contenido de sólidos, excelente poder de llenado, lijado fácil y rápido. Buena adherencia y dureza.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.


Composición:

Resina Poliuretánica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, estériles y alifáticos.

Catálisis y / o Dilución:



4 partes en volumen de Primer p840
1 parte en volumen de Endurecedor H84
1 parte en volumen del Thinner 454.
La vida útil de la mezcla es de 1 hora (25°C).



Para temperaturas inferiores a 20°C, se recomienda el uso del Thinner 470.
Para temperaturas acima de 30°C, se recomienda el uso del Thinner 490.


Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 7 min entre pasadas.
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,5 a 2,0 mm.
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg².

Aplicar sobre:

Wash Primer Fondo Fosfatizante, Masas, Esmalte Original.



Secado:




Al aire a 25°C:

Polvo: 5 a 10 minutos
Tacto: 20 a 30 minutos
Para lijado: 4 Horas

En cabina a 60°C

Para lijado: 20 a 30 minutos

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.