

Descripción del Producto:


Recomendado para correcciones, eliminando imperfecciones menores de la superficie. Tiene un alto poder de llenado, fácil aplicación, secado rápido, excelente adhesión y lijabilidad.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina alquídica y nitrocelulosa, pigmentos, cargas minerales, solventes y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



Producto listo para uso.

Aplicación:



Aplicar con ayuda de celuloide o espátula en capas finas y uniformes con intervalos de 5 a 10 minutos entre capas.

Aplicar sobre:
Opex Primer Universal

Secado:




Al aire a 25°C:

Tacto: 25 a 30 minutos
Para lijado: 2 horas

NOTA: comience a lijar con papel de lija 240 y termine con papel de lija 360.

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario).

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.