

Descripción del Producto:

Adecuado para pintar partes del vehículo sujetas a golpes de rocas e impregnación de residuos de grasa y asfalto, como defensas, partes inferiores, puertas y costados. Tiene una excelente resistencia a la intemperie (corrosión), además de lavar y rociar con queroseno, detergentes, gasóleo, gasolina, grasas y lubricantes.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resina Acrílicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



Producto listo para uso. Agite bien antes de usar
En caso de aplicaciones diluidas, use un máximo de 10% de agua.


Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.

Después de 40 minutos de secado al aire a 25°C, se puede aplicar cualquier acabado Sherwin Williams sobre el producto.

Nota: usar soplete para aplicación de protector de sub carroceria.



Secado:




Al aire a 25°C:

Polvo: 30 a 40 minutos
Tacto: 2 a 3 horas
Final: 12 horas

En cabina a 80°C

Final: 40 minutos

Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.