

Descripción del Producto:


Indicado para su aplicación en Lazzudur, Base de poliéster metálico / perlado para completar el acabado de doble capa. Producto listo para usar, fácil y rápido de aplicar. Tiene excelente retención de color, aumenta la resistencia a la intemperie. Fácil de pulir.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

Composición:

Resinas alquídicas, cargas minerales, solventes y aditivos.

Catálisis y / o Diluición:



Listo para el uso.

Aplicación:



Aplique de 2 a 3 pases con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pases.

Agite bien la lata con movimientos circulares antes y durante la aplicación. No aplicar a temperaturas inferiores a 18°C con alta humedad relativa. Limpie la válvula girando la lata hacia abajo y presionando el actuador hasta que solo salga gas.

Aplicar en:

Esmalte poliuretánico, Barniz Bicomponente, PU Alto Sólidos.

Secado:




Al aire a 25°C:

Tacto: 30 minutos

Final: 12 horas

Preparación de Superficie:



Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, óxido, aceites y residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400. Lije si es necesario.

En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000 - 1200.

Se recomienda usar el paño anti polvo antes de aplicar el barniz.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.