


### Descripción del Producto:

Adecuado para pintura y acabado general y parcial de vehículos automotores, transporte y otros, fácil de usar y aplicar. Tiene secado rápido, alta resistencia a la intemperie natural y agentes químicos, colores disponibles en el sistema Lazzumix. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

### Composição:

Resinas poliuretánicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos y aditivos.

### Catálisis y / o Dilución:




2 partes en volumen de Fleet Color  
1 parte en volumen de Endurecedor 064  
30% em volumen de Thinner 452

### Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.  
Tipo de aguja/boquilla recomendada HVLP - 1,3 a 1,4 mm.  
Ajuste la presión de aire entre 30 a 35 lbs/plg<sup>2</sup>.  
**Aplicar sobre:**  
Primer Poliuretano Spectraprimer P30 y P31.




### Secado:



**Al aire a 25°C:**  
Polvo: 30 a 40 minutos  
Tacto: 2 a 3 horas  
Final: 24 horas  
**En cabina a 60°C**  
Final: 30 minutos

### Preparación de Superficie:



Desengrasar el área a pintar con Desengrasante 400. Lijar el área a ser repintada para quitar la pintura antigua o deteriorada (si es necesario). Aplicar el Wash Primer para proteger las áreas expuestas.

### Uso de EPP:



Lea las instrucciones em el reverso del envase.  
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.