

SHERTRUCKMIX NEGRO FOSCO VINÍLICO TC

87.30.SW048

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Shertruckmix Negro Fosco Vinílico TC– SW048 está indicado para promover la adhesión de primers sobre superficies metálicas. Promueve la acción anticorrosiva.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

La línea Shertruck es recomendada para pintura general o parcial en la reparación de vehículos comerciales livianos, camionetas, camiones, buses, tractores, trenes, mantenimiento liviano de equipos, estructuras metálicas e implementos viales y agrícolas.

COMPOSICIÓN

Resina vinílica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, disolventes aromáticos, ésteres y alifáticos.

CARACTERÍSTICAS

Brillar (UB)	12 +/- 5 UB
Sólidos por volumen (%)	12 +/- 3%
Sólidos en masa (%)	18 +/- 3%
Rendimiento Teórico (m ² /litro)	10 – 12 m ² /litro
Espesor de película seca (µm)	12 +/- 2 microns

USO DE EPP:



Lea las instrucciones en el verso del envase antes de usar el producto;
Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto;
Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular o aplicar el producto.

SHERTRUCKMIX NEGRO FOSCO VINÍLICO TC

87.30.SW048

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br


PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE:



Antes de la aplicación:

Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, óxido, aceites y residuos de impregnación, con Desengrasante SW466.

CATALYST Y / O DILUCIÓN:



En volumen:

2 partes de Shertruck Negro Fosco Vinílico (SW048)
1 parte de Shertruck Catalizador Vinílico TC (SW052).

APLICACIÓN:



Vida útil (horas): 3 a 4 horas.

Viscosidad de aplicación: 20 – 25 segundos CF4.

Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas.

Pistola HVLP: Ajuste la presión de aire entre 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Ajuste la presión de aire entre 35 - 40 lbs/pol2

Tipo de aguja/boquilla recomendada: 1,3 - 1,4 mm.

SHERTRUCKMIX NEGRO FOSCO VINÍLICO TC

87.30.SW048

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

SECADO



Al aire a 25°C:

Final: 20 minutos

En cabina a 60°C

Final: 5 a 10 minutos