

#### Descrição do Produto:


Indicado para correções, eliminando pequenas imperfeições de superfície. Possui alto teor de sólidos e elevado poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida, excelente aderência e lixabilidade.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

#### Composição:

Resina alquídicas, nitrocelulósicas, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos.

#### Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

#### Aplicação:



Aplicar com celulóide ou espátula camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas.

#### Secagem:



##### Ao ar a 25°C:

Manuseio 25 a 30 minutos

Para lixamento 2 horas

**Iniciar lixamento com lixa grão 240 e finalizar com lixa Grão 360.**

#### Preparação de Superfície:



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400. Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário). Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

#### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.