

### Descrição do Produto:


Preparação de superfícies metálicas, visando eliminar porosidades e riscos de lixa para receber os acabamentos Lazzuril Esmalte Sintético, Linha Rural e Kem Transport Plus. Possui secagem rápida e boa resistência anticorrosiva. Fácil de usar e aplicar com excelente lixamento.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


### Composição:

Resinas Alquílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, solventes.

### Catálise e / ou Diluição:




100 partes em volume de Primer Sintético  
20-25 partes em volume de Redutor para Sintético 410.



### Aplicação:



Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm




### Secagem:



**Ao ar a 25°C:**  
Toque: 30 minutos  
Manuseio: 8 horas  
Final: 24 horas para Lixamento.  
**Estufa**  
30 minutos a 60°C

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.  
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.