

Descrição do Produto:


Preparação de superfícies metálicas, visando eliminar porosidades e riscos de lixa para receber os acabamentos Lazzuril Esmalte Sintético e Kem Transport Esmalte Sintético. Possui secagem rápida e boa resistência anticorrosiva. Fácil de usar e aplicar com excelente lixamento.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas Alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, solventes orgânicos.

Catálise e / ou Diluição:




100 partes em volume de primer 040
20-25 partes em volume de Redutor para Sintético 410.



Aplicação:



Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm




Secagem:



Ao ar a 25°C:
Toque: 30 minutos
Manuseio: 8 horas
Final: 24 horas
Estufa
30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.