

Descrição do Produto:

Indicado para aumentar o brilho do Esmalte Sintético. O uso deste produto é exclusivo à profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas, solventes orgânicos e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Adicionar 100 partes em volume de verniz 980.
10 a 15% em volume do Redutor 410.

Aplicação:



Adicionar de 10 a 15% sobre o esmalte sintético durante a aplicação da última demão.

Secagem:



Ao ar a 25°C:
Toque: 20 minutos
Manuseio: 12 horas
Final: 72 horas
Estufa
30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:



Antes da aplicação, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200. Recomenda - se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.