



Descrição do Produto:

Para aplicação sobre Lazzudur Base Poliéster, Ultrabase e Base Poliéster Médio Sólidos, complementando o sistema dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílica poliuretânica, solventes e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



2 partes em volume de Verniz CC941
1 parte em volume de Endurecedor UH41

O tempo de vida útil da mistura é de 60 Minutos a 25°C



Aplicação:



Aplicar 2 passadas com intervalo de 5 a 20 minutos entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Base 9K, Lazzudur Base Poliéster, Lazzudur Base Poliéster Médio Sólidos, e Ultrabase.



Secagem:



Ao ar a 25°C:

Livre de Pó: 30 - 40 min


Manuseio: 2 - 3 Horas

Polimento: 6 Horas

Estufa:

30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:



Aplicar sobre base poliéster. Antes da aplicação do verniz, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.