

Descrição do Produto:

Indicado para correção de pequenas imperfeições na superfície metálica ou plástica para reparos rápidos de risco e também pequenos defeitos sobre massa poliéster. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster insaturada, pigmentos metálicos, cargas minerais, aditivos e monômeros especiais.

Catalise e/ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar com celulóide ou espátula camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas.

Aplicar sobre:

Superfícies Metálicas (aço, alumínio, galvanizado), esmalte original de fábrica.

Secagem:




Ao ar a 25°C:

Final: 20 a 30 minutos para lixamento.

Iniciar lixamento com lixa grana 320 e finalizar com lixa grana 400 e 600 .

Preparação de Superfície:



Desengratar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400. Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário). Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.