

Descrição do Produto:

Indicado para correção de pequenas imperfeições em em paraquoses, capô em fibra de vidro e plásticos, aerofólios, grades e peças plásticas em geral.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Epóxi, Solventes Aromáticos

Catálise e / ou Diluição:



1 parte de Reparo Rápido para peças plásticas
1 parte de Endurecedor Reparo rápido para peças plásticas



Aplicação:



Cortar 3 camadas da manta de vidro, uma mais larga que a outra, com o comprimento respeitando o tamanho do reparo. Aplique a primeira camada do Reparo Rápido para peças plásticas e em seguida a manta com a largura menor.

Realizar esse processo por três vezes, com a manta na ordem crescente e finalizar com mais uma camada do Reparo Rápido para peças plásticas. Aplicar o filme plástico e pressionar para retirar as bolhas de ar e melhorar a fusão.

Não é recomendada aplicação em PVC.

Secagem:



Ao ar a 25°C:
Final 3 horas

Preparação de Superfície:



As superfícies devem estar livres de sujeira, graxa, óleo, pó, desmoldantes e outras substâncias que provocam condição de junção fraca.
Recomenda-se o lixamento para melhorar a adesão.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.