


Descrição do Produto:

Indicado para aplicação direta sobre superfícies metálicas. Possui ação anticorrosiva. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina, pigmentos orgânicos e inorgânicos anticorrosivos, hidrocarbonetos aromáticos e acetatos.

Catálise e / ou Diluição:



2 partes em volume de Preto Fosco Vinílico 049
1 parte em volume de Catalisador 051.



Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas finas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Superfícies metálicas, aço, alumínio, zinco, cromo, cobre, galvanizados, e



Secagem:




Ao ar a 25°C:

Total: 20 minutos.

Estufa a 60°C

Total: 10 a 15 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução Desoleante 0400. Se necessário, nivelar a superfície com massa poliéster M3500, lixando após secagem completa.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.