

Descrição do Produto:

Indicado para pinturas de partes do veículo sujeitas a batidas de pedra e resíduos de asfalto como paralamas, saias laterais, portas e laterais. Quando diluído, pode ser aplicado como acabamento na suspensão (dianteira e traseira e na parte externa de chassi monobloco). Possui excelente resistência ao intemperismo (corrosão) e ao sangramento, além de lavagens e pulverizações com querosene, detergentes, óleo diesel, gasolina, graxas e lubrificantes. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílica, espessante celulósico, pigmentos orgânicos e inorgânicos, álcool e água.

Catálise e / ou Diluição:




Produto pronto para uso.
Em caso de aplicações diluídas utilizar ao máximo 10% de água.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. Utilizar pistola específica para aplicação de batida de pedra / emborrachamento automotivo. Sobre o emborrachamento automotivo poderá se aplicado qualquer acabamento Sherwin Williams



Secagem:



Ao ar a 25°C:
Toque: 30 a 40 minutos
Manuseio: 2 a 3 horas
Final: 12 horas
Estufa a 60°C
Final: 40 minutos

OBS.: Ambientes com alta umidade no ar podem aumentar o tempo de secagem.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução Desoleante 0400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.