

Descrição do Produto:


Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

Catálise e / ou Diluição:




4 partes em volume de Primer HS 8047.
1 parte em volume de Endurecedor 08990
Para enchimento: 1 parte em volume do Thinner 454
Para acabamento: 2 partes em volume do Thinner 454



Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm




Secagem:



Ao ar a 25°C:
Toque: 5 a 10 minutos
Manuseio: 20 a 30 minutos
Final: 4 horas
Estufa
30 minutos a 60°C

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.