

**Descrição do Produto:**

Indicado para promover a aderência em superfícies contendo tinta curada, recomendado para realização de alongamento auxiliando na orientação do alumínio e evitando manchamento de cores pratas. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

**Composição:**

Resina acrílica, solventes orgânicos ( cetonas, ésteres, alcoóis e hidrocarbonetos aromáticos ).

**Catalise e/ou Diluição:**



Produto pronto para uso

**Aplicação:**



Aplicar 2 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre: Esmalte Poliuretano, Verniz Bi-componente, Poliuretano Alto Sólidos, Laca Nitro Laca Acrílica e Esmalte Sintético.

\* devem estar muito bem curados

**Secagem:**



**Ao ar a 25°C:**

15 minutos para aplicação de acabamento

**Preparação de Superfície:**



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400.

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário).

Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.