

## Descrição do Produto:


Indicado para correção de defeitos de superfície na funilaria do veículo. Produto de baixa densidade (Alto Volume) e elevado poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida, excelente lixabilidade. Apresenta boa aderência na maioria dos substratos metálicos, alumínio e galvanizado.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

## Composição:

Resina poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerais, aditivos e monômeros especiais.ua.

## Catálise e / ou Diluição:



Para cada 100g do Adesivo Plástico adicionar 20 gotas do endurecedor C30 ( 05.60.00C30).

## Aplicação:



Aplicar com o auxílio de um celulóide camadas uniformes.

### Aplicar sobre:

Superfícies Metálicas (aço,galvanizado e alumínio), Esmalte Original de Fábrica

## Secagem:




### Ao ar a 25°C:

Manuseio: 25 minutos  
Lixamento: 1 Hora

**Obs.: Iniciar o lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320.**

## Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução Desoleante 0400. Aplicar Wash Primer para proteger as áreas onde a chapa foi atingida.

## Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.