

Descrição do Produto:

Produto indicado para aplicação direta sobre superfícies metálicas como Aço Carbono, Alumínio e Galvanizado. Possui ação anticorrosiva.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Vinílica, epóxi, fenólica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos anticorrosivos, hidrocarbonetos aromáticos e acetatos.

Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

Aplicação:




Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4 mm

Camada de no máximo 10 a 12µm



Secagem:




Ao ar a 25°C:

20 minutos após aplicação

Estufa a 60°C

5 a 10 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.