


Descrição do Produto:

Indicado para correção de defeitos de superfície, substituindo a massa rápida e a massa plástica em uma única aplicação. Possui alto teor de sólidos e elevado poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida, excelente lixabilidade. Apresenta boa aderência na maioria dos substratos metálicos aluminios e galvanizado. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerais, aditivos e monômeros especiais.

Catálise e / ou Diluição:



100 partes em peso de massa M3500
3 partes em peso de catalisador C36

Aplicação:



Aplicar com celulóide ou espátula camadas finas e sucessivas.

Aplicar sobre :

Superfícies Metálicas (aço, galvanizado e alumínio), esmalte original de fábrica.

Secagem:




Ao ar a 25°C:

Final 20 a 30 minutos para lixamento.

Iniciar lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320

Preparação de Superfície:



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400. Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário). Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.