

Descrição do Produto:

Indicado para corrigir defeitos como porosidades que as massas convencionais podem deixar na superfície. A massa M4000 proporciona fácil aplicação, resultando em um excelente acabamento final com ótimo rendimento. Possui alto teor de sólidos e elevado poder de enchimento, secagem rápida e excelente lixabilidade. Apresenta boa aderência na maioria dos substratos metálicos, aço, alumínio e galvanizado.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerais, aditivos e monômeros especiais.

Catálise e / ou Diluição:



100 partes em peso de massa M4000
1 a 3 partes em peso de catalisador C36

Aplicação:



Aplicar com celulóide ou espátula camadas finas e sucessivas.

Aplicar sobre :

Superfícies Metálicas (aço, galvanizado e alumínio), esmalte original de fábrica.

Secagem:



Ao ar a 25°C:

Final 20 a 30 minutos para lixamento.

Iniciar lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 320 .

Preparação de Superfície:



Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400. Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem (se necessário). Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.