

Descrição do Produto:


Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Utrabase, Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil, boa aderência.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

Catálise e / ou Diluição:



4 partes em volume de Primer 2K P411
1 parte em volume de Endurecedor 411
1 parte em volume do Thinner 454.



A vida útil da mistura é de 60 minutos.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:

Wash Primer Fundo Fosfatizante, Massas, Esmalte Original.



Secagem:




Ao ar a 25°C:

Pó: 5 a 10 minutos
Toque: 20 a 30 minutos
Final: 4 horas

Estufa 60°C

Final 30 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.