

Descrição do Produto:

Produto exclusivo para acelerar a linha de Primer P30A, P30B, P30R e P30W, utilizar para aplicações em pequenas áreas. O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

Composição:

Solventes Acetatos e Aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



2 partes de Primer P30A / P30B / P30R / P30W
1 parte de Endurecedor para primer H38
1 parte de Speed Reducer SR15




OBS: Recomenda-se catalisar o produto em pequenas quantidades para não haver perdas, tanto do produto quanto do equipamento. Tempo de vida da mistura 15 minutos

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm



Secagem:



Ao ar a 25°C:
Final: 20 minutos

Estufa 60°C
Final: 5 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.