

Descrição do Produto:

Indicado para correções, eliminando pequenas imperfeições de superfície. Possui alto teor de sólidos e elevado poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida, excelente aderência e lixabilidade.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas e Nitrocelulósicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, alifáticos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar com celulóide ou espátula camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas.

Aplicar sobre:

Opex Primer Universal	130.072.003
Opex Primer Universal	130.072.003
Opex Primer Cinza Claro	113.073.003

Secagem:




Ao ar a 25°C:

Manuseio	25 a 30 minutos
Final	2 horas para lixamento.

Iniciar o lixamento com lixa grão 240 e finalizar com lixa grão 360.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.