


Descrição do Produto:

Indicado para pinturas de partes do veículo sujeitas a batidas de pedra e resíduos de asfalto, como para lamas, saias laterais, partes inferiores, portas e laterais. Quando diluído, pode ser aplicado como acabamento na suspensão (dianteira e traseira e na parte externa de chassis monobloco). Possui excelente resistência ao intemperismo (corrosão) e ao sangramento, além de lavagens e pulverizações com querosene, detergentes, óleo diesel, gasolina, graxas e lubrificantes. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina acrílica, espessante celulósico, pigmentos orgânicos e inorgânicos, álcool e água.

Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso
Em caso de aplicações diluídas, máximo 10% de água.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Aplicar sobre:

Wash Primer Fundo Fosfatizante

Sobre o Emborrachamento Automotivo poderá ser aplicado qualquer acabamento Lazzuril.

Obs.: utilizar pistola para emborrachamento automotivo.

Secagem:



Ao ar a 25°C

Toque 30 a 40 minutos

Manuseio 2 a 3 horas


Final: 12 horas

Estufa a 80°C:

Final: 40 minutos

Obs.: ambientes com umidade do ar alta podem retardar o tempo de secagem.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.