

Descrição do Produto:

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber os acabamentos Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil, aderência.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes orgânicos.

Catálise e / ou Diluição:



8 partes em volume de Primer 78200.
1 parte em volume de Endurecedor 78210.
20-30% em volume do Thinner para Poliuretano/Poliéster 454.



Tempo de vida útil da mistura: 60 minutos


Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:

Wash Primer, Massas, Esmalte Original de Fábrica.



Secagem:




Ao ar a 25°C:

Toque: 5 a 10 minutos
Manuseio: 20 a 30 minutos
Final: 4 horas

Estufa 60°C

Final: 30 minutos

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.