

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Primer Cinza TC para Metal - 92412 possui boa aderência, fácil lixamento e secagem rápida. É indicado para preparação de superfícies metálicas, aço, alumínio e chapa de galvanizado para receber acabamentos Sherwin Williams. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Brilho (UB)	90 ± 5 UB
Sólidos por volume (%)	41 ± 3%
Sólidos por massa (%)	58 ± 3%
Rendimento teórico (m ² /litro)	9 – 11 m ² /litro
Espessura da película seca (µm)	45 ± 5 microns

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Resistência a umidade (horas)	300 – 350 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	350 – 400 horas

*Valores consideram tinta na cor PU Acrílico Branco Geada em chapa de aço carbono.

USO DE EPI




Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br


PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Em volume:

Diluir 1:1 com Thinner 454 para lixamento após 2 horas com lixa 320
ou

Diluir de 60 a 100% com Thinner 454 para aplicação úmido sobre úmido

APLICAÇÃO



Viscosidade de aplicação: 15 – 18 segundos CF4.

Aplicar de 4 a 6 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol²;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol²;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

Lixamento após 2 horas, utilizar lixa 320 e aplicar o acabamento em até 60 minutos.

Aplicar sobre: Chapa de aço, alumínio ou galvanizado.

Tempo para repintura:

Ao ar: 2 horas.



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

PRIMER CINZA TC PARA METAL - 23.30.92412

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

SECAGEM



Ao ar (25 °C):

Toque: 5 a 10 minutos;
Manuseio: 30 minutos;
Final: 2 horas;

Úmido sobre úmido aplicar o acabamento após 30 Minutos.