

Descrição do Produto:


Indicado para preparação de pequenas superfícies metálicas. Produto com bom poder de enchimento e aderência. Apresenta fácil lixamento e secagem rápida.

O uso deste produto é exclusivo para profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas Alquídicas, resinas nitrocelulósicas, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos .

Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.

Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás.

Aplicar sobre:

Wash Primer, Esmalte Original de Fábrica , Massas

Secagem:



Ao ar a 25°C:

Pó	2 a 4 minutos
Toque	8 a 15 minutos
Final	30 minutos para lixamento.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.