

Descrição do Produto:

Indicado para pequenos retoques de veículos automotivos. Acabamento de alto brilho e secagem rápida, excelente retenção de cor. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados

Composição:

Resinas alquídicas, resina nitrocelulósica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos e oxigenados.

Catalise e/ou Diluição:



Produto pronto para uso

Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas Cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas .

Aplicar sobre: Superfície metálica, preparada com Wash Primer, Primer Fosfatizante, Primers Poliuretano (MS, HS, Color Primer), Primer Epóxi, todos devidamente aplicados.


Agitar bem a lata com movimentos circulares antes e durante a aplicação. Não aplicar em temperaturas menores de 18°C ou com alta umidade relativa do ar. Limpar a válvula virando a lata para baixo pressionando até sair apenas o gás.

Secagem:



Ao Ar 25°C
Toque 15 minutos
Final 12 horas

Preparação de Superfície:



Lavar a superfície com água e sabão. Desengraxar com Solução Desengraxante 0400

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.