


### Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, transportes e outros, fácil de usar e aplicar. Possui secagem rápida, alta resistência à intempéries naturais e agentes químicos, cores disponíveis no sistema Lazzumix. O tempo de secagem para o polimento pode ser reduzido com o uso do ARR10 - aditivo para reparo rápido. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


### Composição:

Resina Poliuretânicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

### Catálise e / ou Diluição:



2 partes em volume de Fleet Color  
1 parte em volume de Catalisador 064  
30% em volume do Thinner 452  
Vida útil da mistura: 2 horas



### ARR10: O produto deve substituir o diluente.

Recomenda-se utilizar o ARR10 para realizar o polimento em 12 horas de secagem.  
Vida útil da mistura: 1 hora


### Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 min entre passadas.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

### Aplicar sobre:

Primer Poliuretano, Spectraprimer.



### Secagem:




### Ao ar a 25°C:

Toque: 30 a 40 minutos  
Manuseio: 2 a 3 horas  
Final: 24 horas

### Estufa

30 minutos a 60°C

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.