

Descrição do Produto:

Recomendado para pintura geral, parcial de Veículos Automotivos nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar 1 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Aplicar Sobre Base Poliéster Alto Sólidos, Distância da peça entre 30 a 40 cm. Para se obter melhor efeito, recomenda-se aplicar sobre base HS701 ou cores escuras. Após a aplicação do Alumínio Holográfico, aplicar Verniz HS8937/CC940.




Secagem:



Ao ar a 25°C:

5 a 7 minutos.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução Desoleante 0400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.