

### Descrição do Produto:

Verniz Poliuretano Fosco, recomendado para pintura parcial e/ou completa. Aplicar sobre Lazzudur Poliéster.  
O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resinas acrílicas poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres, cargas e aditivos.

### Catálise e / ou Diluição:




5 partes em volume de Verniz Poliuretano Fosco VF001  
1 parte em volume de Endurecedor H0010  
Vida útil da mistura (25°C) é de 4 horas



### Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm



#### Aplicar sobre:

Lazzudur Base Poliéster

### Secagem:



#### Ao ar a 25°C:

Pó: 20 minutos  
Manuseio: 4 a 5 horas  
Final: 24 horas

#### Estufa

Não recomendado secar em estufa

### Preparação de Superfície:



Antes da aplicação, desengraxar com Solução Desoleante 400 e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200.  
Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz.  
OBS: Não é recomendado realizar a lavagem do veículo com pano ou esponjas agressivas.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.