

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shertruckmix Epóxi Branco – SW870 possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas éster de epóxi, pigmentos orgânicos, inorgânicos, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Brilho (UB)	90 ± 5 UB
Sólidos por volume (%)	56 ± 3%
Sólidos por massa (%)	71 ± 3%
Rendimento teórico (m ² /litro)	12 – 14 m ² /litro
Espessura da película seca (µm)	45 ± 5 microns

*Valores consideram tinta na cor Branco Geada.

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Resistência a umidade (horas)	700 – 750 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	750 – 800 horas

*Valores consideram tinta na cor Branco Geada com Wash Primer 045 e Primer PU SW500 em chapa de aço carbono.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.


Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE




Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Superfície metálica usar Wash Primer 045 e Primer PU SW500.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

OBS: Pesar primeiramente os concentrados coloridos, homogeneizar. Posteriormente, adicionar gradativamente o branco da fórmula de cor e homogeneizar novamente.



Em volume:

3 partes de Shertruckmix Epóxi Branco;
1 parte de Endurecedor para Shertruckmix Esmalte Epóxi (SW007);
1 parte do Thinner SW486 ou Thinner 454.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

APLICAÇÃO



Tempo de vida útil (horas): 3 horas.

Viscosidade de aplicação – CF4 (segundos): 20 – 22 segundos CF4.

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol²;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol²;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

Diluição rolo / pincel: para aplicação com rolo não é necessário diluir.

Apenas catalise 3:1 em volume. Se necessário utilize 5 a 10% de thinner SW486 ou Thinner 454.

Tempo para repintura

Ao ar: 8 horas.

Estufa 60 - 70°C: 30 minutos.

SECAGEM



Ao ar (25 °C):

Toque: 4 a 6 horas;

Manuseio: 24 horas;

Final: 7 dias.

Estufa (60 - 70 °C):

30 minutos.