

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

O Shertruckmix Primer Epóxi Cinza – SW400 possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil. Alta aderência, dureza e resistência a agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

## COMPOSIÇÃO

---

Resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

## CARACTERÍSTICAS

---

Brilho (UB)	90 ± 5 UB
Sólidos por volume (%)	49 ± 3%
Sólidos por massa (%)	70 ± 3%
Rendimento teórico (m <sup>2</sup> /litro)	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro
Espessura da película seca (µm)	45 ± 5 microns

## PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

---

Resistência a umidade (horas)	300 – 350 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	350 – 400 horas

\*Valores consideram tinta na cor PU Acrílico Branco Geada com Wash Primer 045 em chapa de aço carbono.

## USO DE EPI

---



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

---




### Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Superfície metálica usar Wash Primer 045.

## CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Em volume:

3 partes de Shertruckmix Primer Epóxi Branco (SW400);  
1 parte de Endurecedor para Shertruckmix Primer Epóxi (SW002);  
10 - 20 % do Thinner SW486 ou Thinner 454.

Para Sistema Úmido X Úmido: Utilizar mais 20% de thinner.

## APLICAÇÃO

---



Tempo de vida útil (horas): 3 horas.

Viscosidade de aplicação: 20 – 25 segundos CF4.

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol<sup>2</sup>;  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol<sup>2</sup>;  
Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

## SECAGEM

---



### Ao ar (25 °C):

Toque: 4 horas;

Manuseio: 12 horas;

Final: 20 horas (para lixamento).

### Estufa (60 - 70 °C):

30 minutos.