

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shertruckmix Verniz Alto Sólidos - SW950 possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

Brilho (UB)	90 ± 5 UB
Sólidos por volume (%)	39 ± 3%
Sólidos por massa (%)	45 ± 3%
Rendimento teórico (m ² /litro)	8 – 10 m ² /litro
Espessura da película seca (µm)	45 ± 5 microns

USO DE EPI




Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Superfície metálica usar Wash Primer 045 e Primer PU SW500.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Em volume:

2 partes de Shertruckmix Verniz PU (SW950);
1 parte de Endurecedor Shertruckmix Verniz PU (SW095/SW097);
10 a 20% de Thinner SW486 ou Thinner 490 ou Thinner 454.

APLICAÇÃO

OBS: Após catálise e diluição, homogeneizar bem e aguardar de 15 a 20 minutos para utilizar o produto. Não aplicar em dias chuvosos, podendo ocorrer perda de brilho, aderência e deficiência na secagem. Respeitar o período mínimo entre demãos.



Tempo de vida útil (horas): 12 horas.

Viscosidade de aplicação – CF4 (segundos): 20 – 22 segundos CF4.

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol²;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol²;

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

SECAGEM



Ao ar (25 °C):

Toque: 5 a 10 minutos;

Manuseio: 4 a 5 horas;

Final: 24 horas.

Estufa (60 - 70 °C):

30 minutos.