

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Utilizado para promover a secagem dos esmaltes poliuretanos da Linha Shertruckmix. Proporciona ao produto principal secagem rápida, permitindo o empapelamento para pintura de outra cor; como por exemplo: realização de faixas após 3 a 5 horas de secagem, alta dureza e excelente polimento.

Produto possui grande absorção de umidade, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo em seguida. Caso estas precauções não forem seguidas, o produto poderá solidificar.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

COMPOSIÇÃO

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Shertruckmix – Bases	
Shertruck Mix PU Acrílico Base Branca	SW840
Shertruck Mix PU para Frotas Base Branca	SW885
Shertruckmix Poliuretano Branco Light	SW889
Shertruckmix Poliuretano Branco	SW890

Shertruckmix - Clear	
Shertruck Mix Clear PU Acrílico	SW894
Shertruck Mix Clear PU para Frotas	SW895
Shertruckmix Clear Poliuretano	SW899

Shertruckmix - Complementos	
Diluyente Shertruckmix Poliester/PU	SW486

CARACTERÍSTICAS

Sólidos por volume (%)	47 ± 3%
Sólidos por massa (%)	54 ± 3%


Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.
Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Aplicar o Shertruck Wash Primer e/ ou Primer.


CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

Shertruckmix Clear PU Acrílico:

4 partes em volume de Shertruckmix PU acrílico;
1 Parte em volume de Endurecedor rápido para Shertruckmix PU;
20 a 40% em volume de thinner 486/495.

Shertruckmix Clear PU para Frotas:

4 partes em volume de Shertruckmix PU para frotas;
1 Parte em volume de Endurecedor rápido para Shertruckmix PU;
20 a 40% em volume de thinner 486/495.



Shertruckmix Clear Poliuretano:

5 partes em volume de Shertruckmix Poliuretano.
1 Parte em volume de Endurecedor rápido para Shertruckmix PU.
20 a 40% em volume de thinner 486/495.

Pot Life:

Shertruckmix Clear PU Acrílico:	75 minutos
Shertruckmix Clear PU para Frotas:	90 minutos
Shertruckmix Clear Poliuretano:	75 minutos



Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

APLICAÇÃO



Consultar a Ficha Técnica do Shertruckmix PU.

SECAGEM



	Ao ar	PU Acrílico	PU p/ Frotas	Poliuretano
Toque		10 a 15 minutos	10 a 15 minutos	10 a 15 minutos
Manuseio		2 a 3 horas	2 a 3 horas	2 a 3 horas
Marca de fita		3 a 4 horas	3 a 4 horas	4 a 5 horas
Final		12 horas	12 horas	12 horas
Estufa		30 min. a 60°C	30 min. a 60°C	30 min. a 60°C