

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

O Shertruck Sintético Dupla Função possui secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

### COMPOSIÇÃO

---

Resinas alquídicas, pigmentos, anticorrosivos, solventes e aditivos.

### PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

---

Resistência a umidade (horas)	200 – 250 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	250 – 300 horas

\* Valores consideram aplicação com Shertruck Wash Primer TC SW044 em chapa de aço carbono.

### USO DE EPI


---



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;  
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;  
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

---



#### Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.


Superfície metálica (aço, alumínio, zinco, cobre, galvanizados) usar Shertruck Wash Primer TC SW044.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

### CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO

---



Em volume:

100 partes Shertruck Sintético Dupla função;  
15 a 25% de Redutor para Sintético 410.

### APLICAÇÃO

---



Viscosidade de aplicação: 20 – 22 segundos CF4.

Aplicar 2 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol<sup>2</sup>;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol<sup>2</sup>;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

**Aplicar sobre:** Shertruck Wash Primer TC SW044.

### SECAGEM

---



**Ao ar (25 °C):**

Pó: 15 a 20 minutos;

Manuseio: 12 horas;

Final: 72 horas.

**Estufa (60 - 70 °C):**

30 minutos.